

STEMAL

STIERKOVACIA HMOTA

- Použitie:** Stierkovacia hmota sa používa na vnútorné povrchové úpravy bytových, občianskych a priemyselných stavieb ako podkladová vrstva pod maľby, tapety alebo ako konečná povrchová úprava v interiéroch.
- Zloženie:** Zmes vodného skla a vinylacetátovej disperzie spolu s anorganickými plnivami a inými aditívami pripravená na priame použitie.
- Farba:** Biela
- Spôsob nanášania:** Stierkovaciu hmotu je možné nanášať pomocou murárskych hladítok do hrúbky max. 1,5 - 2 mm. Po zatvrdnutí je možné stierkovaciu hmotu naniesť aj v druhej vrstve.
- Úprava podkladu:** Podklad musí byť pevný, čistý, zbavený prachu a mastných škvŕn. Staršie narušené nátery je nutné oškrabať. Podklad je pred aplikáciou stierky vhodné napenetrovať. Poškodené miesta hlbšie ako 3 mm, musia byť vyspravené pred nanášaním stierky.
- Vlastnosti:**
- | | | |
|---------------|-------------------|-----------|
| Hustota: | g.cm ³ | 1,77 |
| Viskozita: | mPa.s min. | 180 000 |
| Obsah sušiny: | % | 67 |
| | pH: | 9,5 – 9,7 |
- Upozornenie:** Chrániť pred mrazom a nepoužívať pri teplote nižšej ako +5°C!
- Skladovateľnosť:** Skladovať pri teplotách: od +5°C do +25 °C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby.
- Informácia o VOC:** Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1. 1. 2010) 30 g/l. **Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 1g/l.**
- Bezpečnosť pri práci:** Je uvedená v karte bezpečnostných údajov.
- Balenie:** Plastové obaly s hmotnosťou 4 kg, 7 kg, 15kg a 30 kg.
- Výdatnosť:** 1,8 m²/kg pri hrúbke 1,5mm pri jednej vrstve a v závislosti od podkladu.
- Aktualizácia:** Aktualizácia bola vykonaná 13.5.2018.

