

ETERNAL[®]

renovační lak

» Výrobní číslo 2101

jednosložkový vodou ředitelný akrylátový lak pro venkovní použití

Vlastnosti:

ETERNAL renovační lak je jednosložková transparentní vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi čisté akrylátové disperze a speciálních aditiv. **ETERNAL renovační lak** se vyznačuje vysokou odolností na povětrnosti, vysokou světlostalostí a velmi dobrou odolností proti růstu mechů a lišejníků na jeho povrchu. **ETERNAL renovační lak** zvyšuje mechanickou odolnost podkladu i jeho vodoodpudivost. Nátěr není trvale pochozí. **ETERNAL renovační lak** se vyrábí v polepšlém provedení.

Oblast použití:

ETERNAL renovační lak je určen zejména pro obnovovací nátěry starších mozaikových omítek, betonových nepochozích výrobků, betonové střešní krytiny, granulované střešní krytiny, nátěry kamene, cihel, vláknocementových a cementotřískových desek a jiných minerálních podkladů. Může být také použit k nátěrům dřevěných či kovových podkladů opatřených akrylátovými nátěrovými hmotami. **ETERNAL renovační lak** není určen pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Technické údaje:

Sušina		min. 38 hm. %
Specifická hmotnost		1,05 g/cm ³
pH		7,5–9,5
Konzistence (FC4, 23 °C)		30–40 s
Zasychání (23 °C)	st. 1	do 70 min.
	st. 5	do 48 hod.
Tvrdość:	10 dní	min. 25%

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/i
Max. obsah VOC ve výrobku	9 g/l 0,0086 kg/kg

Spotřeba:

0,20–0,25 kg/m² ve dvou vrstvách (dle savosti a struktury podkladu)

Odstín:

bezbarvý transparentní

Balení:

1 kg a 5 kg plastové obaly

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 25 °C. Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:

Podklady pro **ETERNAL renovační lak** musí být před nátěrem soudržné, očištěné a odmaštěné, např. umytím tlakovou vodou

s přidavkem prostředku **ETERNAL odmašťovač** a opláchnutím vodou. Betonové podklady musí být vyzrálé min. 28 dnů. Savé podklady je vhodné nejprve napustit hmotou **ETERNAL renovační lak** ředěnou 10–20 % vody.

Zpracování:

ETERNAL renovační lak se po dokonalém promíchání nanáší štětkem, válečkem nebo stříkáním na připravený podklad. Teplota podkladu a okolí musí být při aplikaci v rozmezí 10 °C až 30 °C. Aplikace se provádí ve dvou vrstvách. Technologická přestávka mezi nátěry je 2 hodiny. Nářadí a zařízení je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

ETERNAL renovační lak je klasifikován jako škodlivý pro životní prostředí. Obsahuje terbutryn. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal spálením ve spalovně nebezpečného odpadu nebo uložení na skládkách nebezpečného odpadu. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5] a oktilinon (ISO) [ES: 247-761-7]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci používejte vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymyjte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.